

weber.color comfort



NOVO



webercolor comfort je feksibilna fugirna masa u boji, kremaste i glatke strukture, na cementnoj osnovi.

Osnovne značajke

> INFORMACIJE O PROIZVODU

webercolor comfort fugirna masa klasifikacije CG2AW koristi se izradu fuga debljine od 1 do 6mm

> PODRUČJE PRIMJENE

Primjenjuje se za fugiranje standardnih keramičkih pločica, poroznih pločica, gres pločica, keramičkih i staklenih mozaika. Prikladna je za sustave sa podnim grijanjem. Otporna je na standardna sredstva za čišćenje koja se koriste u domaćinstvu i ima visoku mehaničku otpornost. Prikladna je za unutarnje i vanjske radove, te za radove na zidovima i podovima.

> PRIPREMA I NAČIN UPORABE

weber.color comfort se priprema dodavanjem 0,3l vode na 1kg materijala i miješanjem do potpune homogenizacije. Zamiješanu masu treba ostaviti 5-10 minuta neka odstoji te zatim ponovno promiješati. Prilikom miješanja obratite pozornost na točno doziranje vode kako bi izbjegli diskoloraciju ili pojavu fleka na površini. Prije fugiranja, potrebno je očistiti prazne fuge od ostataka ljepila i očistiti radnu površinu (pločice) kako prašina ne bi dospjela u fuge.

weber.color comfort se nanosi gumenim gleterom. Nakon što fugirna masa malo očvrstne, najprije s vlažnom spužvom (nikako mokrom) skidamo višak materijala i osušeni tanki cementni sloj na površini, a zatim sa iscjeđenom, polusuhom spužvom izravnamo fuge. Zamiješanu fugirnu masu treba iskoristiti u roku od 1,5h. Proizvod na temperaturama ispod +5°C nije primjenljiv. Primjena na temperaturi iznad +25°C se ne preporučuje. U fugirnu masu je zabranjeno umješavati druge materijale osim vode! Zaprjani materijal je zabranjeno ponovno koristiti!

> ALAT ZA RAD

za nanošenje: gumeni gleter

za brisanje i poliranje: vlažna krpa ili spužva

> ROK TRAJANJA

24 mjeseca skladišteno na paletama u suhom prostoru bez direktnog utjecaja vremenskih uvjeta i vlage. Čuvati od smrzavanja.

Ostale informacije

> POTROŠNJA

Prosječna potrošnja webercolor comfort fugirne mase ovisi o dimenzijama pločica i debljini fuga.

dimenzija	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm
pločica/širina fuga					
10 x 20	0,380	0,580	0,770	0,960	1,150
20 x 20	0,260	0,380	0,510	0,640	0,770
20 x 30	0,210	0,320	0,430	0,530	0,640
33 x 33	0,160	0,230	0,310	0,390	0,470
40 x 40	0,130	0,190	0,260	0,320	0,380
50 x 50	0,100	0,150	0,200	0,260	0,310

> PAKIRANJE



šifra	pakiranje	na paleti
CZ02 + šifra boje	2kg	288 vreća / 576 kg
CZ05 + šifra boje	5kg	144 vreća / 720 kg
CZ20 + šifra boje	20kg	42 vreće / 840 kg

2kg kanta, ili 2kg, 5kg vrećica ili 20kg vreća

> NAPOMENA

Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uvjete - temperatura 20°C, relativna vlažnost zraka do 65%. Ukoliko vremenski uvjeti nisu u skladu sa navedenim potrebno je postupak rada prilagoditi danim okolnostima. Weber garantira da je kvaliteta isporučenih proizvoda u skladu sa svim normama i pravilima proizvodnje masi za fugiranje. Tvrtka ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korištenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao ni za izvođenje radova pri vremenskim uvjetima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda. Weber preporučuje prije početka radova napraviti probne površine. Tvrtka prihvaća reklamacije samo na kvalitetu proizvoda, ukoliko je isti skladišten, pripremljen i primjenjen prema izdanim uputama.

> SAVJET

Temperatura zraka i podloge za rad i sušenje iznad 5°C i ispod 25°C.
U normalnim vremenskim uvjetima otvoreno vrijeme za rad 1h.
Potpuno opterećenje - nakon sedam dana.

