

2916-2-2010

Eco Prim Grip

Višenamjenski, već pripremljeni temeljni premaz na bazi umjetnih smola i silikatnog pijeska u vodenoj disperziji s vrlo malom emisijom hlapljivih organskih spojeva (VOC); za žbuke, izravnavajuće mase i ljepila za keramiku

GDJE SE UPOTREBLJAVA

Višenamjenski, već pripremljeni temeljni premaz za unutarnje i vanjske zidove i podove. **Eco Prim Grip** se koristi za osiguranje ljepljenja masa za izravnane i zaglađivanje, ljepila za keramiku na upojnim i neupojnim podlogama, kao što su keramika, teraco i prirodni kamen u unutarnjim prostorima.

PRIMJERI PRIMJENE

- Nanošenje žbuka na beton, zidanim i drugim podlogama
- Primjena masa za zaglađivanje i izravnane na postojećim unutarnjim podlogama od keramike, teraca i prirodnog kamena.
- Polaganje keramike i prirodnog kamena na postojeće podove od keramike.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Eco Prim Grip je temeljni premaz bez otapala, pripremljen od sintetičkih smola u vodenoj disperziji i odabranih inertnih materijala s izvrsnom snagom prijanjanja, otpornom na vodu (vlagu) i starenje. Garantira hrapavu površinu (spoja) idealnu za žbuke, mase za zaglađivanje i izravnane, na taj način osigurava (garantira) izvrstan spoj na glatkim i neupojnim podlogama, regulira upojnost na upojnim podlogama. Jednom suh nakon nanošenja, osigurava snažan spoj (vezu) za bilo koje cementne mješavine na različitim tipovima podloga: beton, kamen, gips-kartonske ploče, drvo, keramika, metal, žbuke, gips, itd.

Eco Prim Grip je pripremljen za upotrebu sivi lateks jednostavan za upotrebu bilo valjkom ili četkom (kistom).

Eco Prim Grip je nezapaljiv i ima ekstremno nisku emisiju hlapljivih organskih spojeva (VOC). Zbog (radi) toga uzimajući to u obzir proizvod se drži za neopasnim za osobe koje koriste proizvod i konačne korisnike u okolini gdje se primjenjuje. Također može biti skladišten bez posebnih mjera opreza.

PREPORUKE

- Primjena na temperaturama između +5°C i +35°C.
- Ne primjenjujte **Eco Prim Grip** u prisutnosti kapilarnog dizanja vlage.
- **Eco Prim Grip** je pripremljen za upotrebu, ne zahtijeva razrjeđivanje.

POSTUPAK PRIMJENE

Priprema podloge

Podloga mora biti čista, suha, sazrela i čista od ulja masti, cementne skramice i slabo vezanih dojelova. Nije potrebno vlažiti podlogu prije primjene **Eco Prim Grip-a**

Primjena

Eco Prim Grip se može upotrijebiti na podlogu valkom ili četkom(kistom). Žbuke ili mase za zaglađivanje i izravnanje mogu se upotrijebiti kad je **Eco Prim Grip** suh. Najkraće vrijeme čekanja(sušenja) je 15 do 60 minuta ovisno o okolnim uvjetima i o upojnosti podloge. Moguće je nakon duljeg vremena nanjeti drugi(novi) sloj **Eco Prim Grip-a**.

Čišćenje

Dok je još svjež, **Eco Prim Grip** se lagano može ukloniti vodom s poda zida i alata. Jednom suh, može se ukloniti alkoholom ili **Pulicol**-om.

POTROŠNJA

Potrošnja varira između 0,2 i 0,3 kg/m², ovisno o upojnosti podloge.

PAKIRANJE

Eco Prim Grip je pakiran u posudama od 5 i 10 kg.

SKLADIŠTENJE

U normalnim uvjetima i originalno zatvorenoj ambalaži rok trajanja proizvoda je 24 mjeseca.

SIGURNOSNE MJERE KOD PRIPREME I PRIMJENE

Eco Prim Grip se ne smatra opasnim proizvodom prema važećim normama i smjernicama s obzirom na klasifikaciju proizvoda. Kakogod, preporučamo korištenje uobičajenih mjera opreza za rukovanje kemijskim proizvodima. Sigurnosni List se izdaje na zahtjev stručne osobe.

PROIZVOD JE NAMIJENJEN ZA STRUČNU UPOTREBU.

UPOZORENJE

Iako su tehnički detalji i preporuke, koje se nalaze u opisu ovog proizvoda, rezultat našeg najboljeg znanja i iskustva, sve gore navedene informacije moraju se uzeti samo kao okvirne i potvrditi u praktičnoj primjeni nakon dugotrajne primjene; iz tog razloga, svi koji žele koristiti ovaj proizvod, moraju prethodno provjeriti da li odgovara predviđenoj primjeni; u svakom slučaju korisnik je sam potpuno odgovoran za posljedice koje mogu nastati zbog nepravilne upotrebe proizvoda.

Sve odgovarajuće reference o proizvodu mogu se dobiti na zahtjev ili na mapei web stranicama www.mapei.hr i www.mapei.com

TEHNIČKI PODACI (tipične vrijednosti)

PODACI O PROIZVODU:	
Konzistencija:	kremasta tekućina
Boja:	siva
Specifična težina (g/cm ³):	1,51
pH:	8,5
Ostatak krute tvari (%):	72
Viskoznost prema Brookfield metodi (mPa·s):	3.000 (#4 - rpm 20)
Skladištenje:	24 mjeseca u originalno zatvorenoj ambalaži Zaštititi od smrzavanja
Klasifikacija štetnosti prema Odredbi EC 1999/45:	nije štetno Prije upotrebe pogledajte paragraf «Sigurnosne mjere kod pripreme i primjene», obavijest na ambalaži, te Sigurnosni list
EMICODE:	EC1- ekstremno niska razina isparavanja
Carinski broj:	3209 10 00
PODACI O PRIMJENI (pri +23°C, 50% rel. zračne vlage):	
Temperatura za rad:	od +5°C do +35°C
Vrijeme sušenja prije primjene žbuke:	15 do 20 min (ovisno o temperaturi površine i upojnosti)
Vrijeme sušenja prije nanošenja mase za izravnavanje:	30 min (ovisno o temperaturi površine i upojnosti)
ZAVRŠNE KARAKTERISTIKE:	
Otpornost na vlagu:	odlična
Otpornost na starenje:	odlična
Otpornost na ulja i otapala:	dobra
Otpornost na kiseline i lužine:	dobra
Otpornost na temperaturu:	odlična